# SMP TRAPRENOVATIELIJM

Frencken
SINDS 1901

- **Oplosmiddel- en watervrij**
- **100% vormvast**
- **Dempende werking door blijvende elasticiteit**
- **Klemmen niet nodig**
- **Watervast**
- **24 maanden houdbaar**

## PRODUCT

SMP Traprenovatielijm is een gebruiksvriendelijke, hoogwaardige, elastische en geluidsdempende lijm. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van massieve traprenovatie delen en aluminium profielen.

## SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| Basis | : SMP |
| Aantal componenten | : 1 |
| Uithardingssysteem | : vochtuithardend |
| Soortelijk gewicht (20 °C) | : ca. 1,5 kg/dm$^3$ |
| Viscositeit | : pasteus |
| Uitharding | : > 2 mm/24uur |
| Open tijd/inlegtijd | : ca. 25 min. |
| Belastbaar | : na 12 uur |
| Temperatuurbestendigheid | : -40 °C tot +80 °C |
| Kleur | : beige |

### ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

## TOEPASSING

Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van massieve traprenovatie delen en aluminium profielen.

## VERWERKING

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm rechtstreeks vanuit de koker op één van de te verlijmen oppervlakken in rillen aanbrengen. De lijm is zodanig laag visceus dat hij zich onder minimale druk goed verdeelt over het gehele oppervlak. De verbinding dient binnen 25 minuten na het aanbrengen van de ril te worden gesloten.
SMP Traprenovatielijm heeft vocht nodig om uit te harden. Wanneer aluminium profielen op afgelakt hout verlijmd worden, adviseren wij de lijm vlak voor het sluiten van de verbinding licht te bevochtigen door middel van bijv. een waterspuit.
Lijmvlekken op het hout of restanten welke bij het plaatsen door de voeg omhoog zijn gekomen, kunnen direct met een droge doek verwijderd worden, eventueel doek bevochtigen met oplosmiddel (bv. Verdunning K). Uitgeharde lijmresten kunnen mechanisch verwijderd worden.

## MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

## OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

SMP Traprenovatielijm is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is bij dit product mogelijk.
Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval

### HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

## VERPAKKING

| verpakking | artikelnummer | verpakt per |
|---|---|---|
| koker 310 ml | 79049 | 12 |

SMP TRAPRENOVATIELIJM

MONTAGELIJM

VERSIE 2011-10-06

FRENCKEN B.V. Postbus 20 6000 AA Weert (The Netherlands) Tel. +31 (0)495 583 500 Fax +31 (0)495 542 735 info@frencken1901.nl www.frencken1901.nl
Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze experts.